

Nerez abrazivo

ROBE kulaté/hranaté



Dodávané zrnitosti

1,70	–	3,00	mm ^{1/2}
1,40	–	2,00	mm ^{1/2}
1,20	–	2,00	mm ¹
1,00	–	1,70	mm ¹
1,00	–	1,40	mm ²
0,70	–	1,25	mm ^{1/2}
0,60	–	1,00	mm ^{1/2}
0,40	–	0,80	mm ^{1/2}
0,20	–	0,50	mm ¹
0,14	–	0,50	mm ²
0,10	–	0,30	mm ^{1/2}
0,00	–	0,20	mm ²

¹ kulaté

² hranaté

Použití

Oblasti nasazení:

Čištění, kuličkování (shot peening) nerezí a neželezných kovů.

Tryskací systémy: Tlakovzdušné i metačkové.

Zvláštní vlastnosti:

Pro všechny aplikace, kde je vyžadováno nerezavějící abrazivo.

Vlastnosti

Chemické složení:

C: < 0,22 %, Si: < 2,60 %, Mn: < 1,80 %, Cr: ca. 18 %, Ni: ca. 10,00 %

Struktura: austenitická

Tvrdost:

HV 1,0 ca. 300 nové zrno

ca. 450 pracovní směs

Specifická hmotnost: ca. 7,40 kg/l

Objemová hmotnost: ca. 4,70 kg/l

Poměry ve frakcích: standard

Abrazivo ROBE hranaté

HV1,0ca.750=^HRC62

Chemické složení: C:2 %, Cr:30 %

EISENWERK WÜRTH GMBH

Jagstfelder Straße 14

74177 Bad Friedrichshall, Deutschland

info@eisenwerk-wuerth.de

www.eisenwerk-wuerth.de



pracovní směs zůstává hranatá

—

—

—